

Kuusisahatavarasta valmistettujen paneelien- ja lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset.

LAATUKRITEERIT		
KUUSI	VK (Vähäoksainen kuusi)	TK (Terveoksainen kuusi)
Halkeamat	Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 50 % laudan leveydestä.	Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 25 % laudan pituudesta. Laudan päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään 50 % laudan leveydestä.
Lylyt ja muotoviat	Sallitaan lyly ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta oleellisesti vaikeudu. Sallittu lapevääryys 30 mm kahden metrin matkalla Sallittu syrjävääryys 4 mm kahden metrin matkalla Sallittu kierous 20 mm kahden metrin matkalla	Sallitaan lyly ainoastaan siinä määrin, että lautojen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta oleellisesti vaikeudu. Sallittu lapevääryys 30 mm kahden metrin matkalla Sallittu syrjävääryys 4 mm kahden metrin matkalla Sallittu kierous 20 mm kahden metrin matkalla
Pihkakolot	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 40 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 20 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.	Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 120 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 60 mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
Sydänjuovia	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 30 % laudan pituudesta.	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään 50 % laudan pituudesta.
Oksan lohkeamat	Sallitaan enintään yksi kappale 8 mm:n suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia. Lattialaudassa ei sallita oksalohkeamia.	Sallitaan enintään yksi kappale 8 mm:n suuruisia oksalohkeamia kahden metrin matkalla. Laudan käyttölappeen särmissä ei sallita oksalohkeamia. Lattialaudassa ei sallita oksalohkeamia.
Oksat	Sallitaan enintään kaksi kappaletta 15 mm:n suuruisia ja enintään kolme kappaletta 10 mm:n suuruisia oksia. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 30 % laudan leveydestä. Sarvi- ja lehtioksan tapauksessa enintään 50 % laudan leveydestä. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa.
Oksanreiät	Ei sallita.	Ei sallita.
Korot ja kaarnarosot	Ei sallita.	Ei sallita.
Laho	Ei sallita.	Ei sallita.
Paikat	Ei sallita.	Ei sallita.
Sinistymät	Ei sallita.	Ei sallita.
Värivika	Ei sallita.	Ei sallita.

Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän kappaleen oksaisimmalla 1 metrin pituisella osalla.

Ostoerässä sallitaan 5 % poikkeama laatukriteereistä.